

### MANUAL TÉCNICO

**ECO HIDROASFALTO:** é uma emulsão asfáltica de aplicação a frio, elaborada a partir de asfaltos modificados.

#### PROPRIEDADES:

**ECO HIDROASFALTO:** é de fácil aplicação, apresenta secagem rápida, formando uma película flexível e impermeável, inibindo a passagem da umidade.

#### COMPOSIÇÃO:

Emulsão Asfáltica. Não contém solventes orgânicos.

#### APLICAÇÕES:

**ECO HIDROASFALTO** é indicado para aplicação em superfícies tais como: jardineiras e floreiras; calhas de concreto; camada amortecedora para sistema de proteção mecânica de mantas asfálticas, alicerces, baldrames, fundações em geral, paredes não revestidas e lajes pequenas (até 10m<sup>2</sup>) podendo ser aplicado com pincel ou escovão.

Não deve ser aplicado sobre superfícies úmidas e deve ser protegido da incidência de chuvas até a sua plena secagem.

"Não pode ser usado em caixas d'água".

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a ser aplicado o **ECO HIDROASFALTO** deve estar limpa, seca, livre de impurezas, pó e resíduos pouco firmes de impermeabilizações anteriores.

#### FORMA DE APLICAÇÃO:

Aplicar **ECO HIDROASFALTO** em três 3 demãos com rodo, trincha ou brocha, espalhando o produto de forma uniforme sobre a superfície, com intervalo mínimo de 2 horas entre cada aplicação. Em locais com pouca ventilação, o tempo entre demãos pode chegar até 4h.

O tempo de secagem das demãos pode variar.

Em lajes e pisos, após a aplicação da terceira demão aguardar 24h antes da execução da proteção mecânica (argamassa com areia, cimento e **ECO IMPER 1**).

Em fundações e baldrames expostos à poeira e intempéries deve-se garantir a proteção durante a secagem para evitar a contaminação por areia, terra e contato com água (chuva, derramamento ou lençol freático).

#### CONSUMO:

Aproximadamente 0,5 kg / m<sup>2</sup> / demão. Consumo final de 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

#### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO	EMULSÃO ASFÁLTICA
COR	MARROM ESCURO
DENSIDADE kg/L	0,99 – 1,01
PH	10 – 13
VISCOSIDADE RVT 5/20, 25°C	3000 - 6000

#### ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

**MANUAL TÉCNICO****INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:**

**ECO HIDROASFALTO** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Para remover o produto já seco na pele, usar óleo vegetal. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não incinerar e nem reutilizar a embalagem.

**VALIDADE:**

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

**EMBALAGENS:**

Balde de 18 kg e Tambor de 200 kg.